



Utwardzacz H1 i H2

Utwardzacz do farb tampondrukowych i sitodrukowych

1. Własności:

Utwardzacze H1 i H2 są przeznaczone do farb tampo i sitodrukowych Marabu. Dodanie utwardzacza jest konieczne dla farby 2-komponentowej TPU, co poprawia odporność i przyczepność farby do podłoża.

W zależności od utwardzacza zmienia się szybkość utwardzania i jednocześnie max. długość pracy z daną farbą:

H1 - zwykły utwardzacz - czas utwardzania ok 48 h / czas pracy max 7-8 h

H2 - szybki utwardzacz - czas utwardzania ok 18 h / czas pracy max 3-4 h

2. Dozowanie:

Do farby TPU - 25%, natomiast do innych farb w zależności od ich charakterystyki. Utwardzacza powinno się dodać bezpośrednio przed drukowaniem.

Po drukowaniu nie zużyta farba wymieszana z utwardzaczem nie nadaje się do ponownego użycia.

3. Zastosowanie:

W zależności od rodzaju farby - do podłoży trudnych, nie reagujących z rozcieńczalnikiem i farbą.

4. Bezpieczeństwo:

Utwardzacze H1 i H2 posiadają aktualną kartę bezpieczeństwa wg. norm EG 91/155 i aktualną kartę charakterystyki substancji chemicznej wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, pozycja. 1171).

Temperatura zapłonu wynosi 31°C, temp. samozapłonu wynosi 420°C, dlatego produkt ten posiada klasę bezpieczeństwa pożarowego B.